

## Tabela odporności chemicznej fugi tytanowej SoproDur HF

| Badane środowisko                | Odporność SoproDur HF |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nasycony chlorek sodowy itp. 35% | odporna               |
| Nasycony wodorotlenek wapniowy   | odporna               |
| Kwas mlekowy 0,5%                | odporna               |
| Kwas mlekowy 5%                  | warunkowo odporna     |
| Kwas mrówkowy 0,5%               | odporna               |
| Kwas octowy 2%                   | odporna               |
| Kwas siarkowy 2%                 | odporna               |
| Kwas siarkowy 10%                | nie odporna           |
| Kwas fosforowy 5%                | warunkowo odporna     |
| Rozpuszczalniki nasycone         | odporna               |
| 1. Ług potasowy 20%              | odporna               |
| Ług sodowy 10%                   | odporna               |
| Ług sodowy koncentrat            | odporna               |
| metanol                          | odporna               |
| etanol                           | warunkowo odporna     |
| aceton                           | warunkowo odporna     |
| Woda chlorowana                  | odporna               |
| Siarczan sodowy 20%              | warunkowo odporna     |
| Ług sodowy 20%                   | odporna               |
| ksylol                           | odporna               |
| Amoniak 5%                       | odporna               |
| Amoniak 10%                      | odporna               |
| olej napędowy                    | warunkowo odporna     |
| benzyna                          | warunkowo odporna     |
| olej silnikowy                   | warunkowo odporna     |
| Glikol etylowy                   | warunkowo odporna     |
| terpentyna                       | warunkowo odporna     |
| Isopropanol czysty               | warunkowo odporna     |
| benzol                           | odporna               |
| izopropanol                      | odporna               |
| Podchloryn sodowy 10%            | odporna               |
| Podchloryn sodowy koncentrat     | odporna               |
| Dwuchlorometan                   | odporna               |
| trójchloroetylen                 | odporna               |
| Nadtlenek wodoru                 | odporna               |

**warunkowo odporna** – przed i po obciążeniu chemicznym należy zmyć powierzchnię fugi dużą ilością wody