

Uni-Mata Plus

Mata z wełny mineralnej szklanej
o podwyższonych właściwościach izolacyjnych



KLASYFIKACJA:

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
Deklaracja właściwości użytkowych:
www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016

$$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$$

ZASTOSOWANIE

Izolacja poddaszy użytkowych
i nieużytkowych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja:
– stropodachów wentylowanych
– podłóg i stropów pomiędzy legarami
– drewnianych i stalowych konstrukcji
szkieletowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata z wełny mineralnej otrzymanej
z włókien szklanych.
Uniwersalna mata doskonale sprawdzająca
się we wszystkich typowych aplikacjach.
Posiada współczynnik przewodności
cieplnej $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być
składowane na otwartych placach magazy-
nowych. Raz rozpakowany lub uszkodzony
mechanicznie MPS nie stanowi
zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

REKOMENDACJE

W celu ograniczenia mostków termicznych
w dachu skośnym rekomenduje się dwu-
warstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż
i w poprzek krokwi). W celu uzyskania
optymalnej izolacji termicznej rekomendo-
wana grubość izolacji w dachu skośnym
w układzie dwuwarstwowym = 300 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,038	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR	kPa s/m ³	≥5	EN 2953
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T1	EN 823

Uni-Mata Plus Mata z wełny mineralnej szklanej – wymiary i pakowanie

Grubość [mm]	Ilość rolek na palecie	Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	Wysokość produkt +paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
50	24	*2x8400/1200	20,16	483,84	1,30	2550	340
100	24	8400/1200	10,08	241,92	2,60	2550	340
150	24	6000/1200	7,20	172,80	3,90	2550	350
200	24	4450/1200	5,34	128,16	5,25	2550	350

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm.

* TWIN (oznacza dwie maty w rolce).

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44
Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

ISOVER
SAINT-GOBAIN